

# ハツポート®

品名	寸法			梱包 (枚)	色	コロナ処理
	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)			
F1	0.8	650	1,100	50	アオ クロ	無
	1.0			50		
	1.5			30		
	2.0			25		
F4	2.0	1,400	2,200	4	アオ クロ	無
	3.0			3		
F9	0.8	650	1,100	50	シロ	有
	1.0			50		
	1.5			30		
	2.0			25		
	1.0	910	1,820	15		
	1.5			10		
	2.0			5		

※特注品についてはご相談に応じます。厚み範囲:0.8mm~3.0mm 幅範囲:最大1400mm

品名	項目	単位	試験方法	方向	製品厚み(mm)				
					0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
F1	引張降伏点応力	MPa	JIS K-7161	MD	18.1	17.7	18.6	18.9	
				TD	15.0	14.5	16.0	16.8	
	引張破断伸度	%	JIS K-7161	MD	160	100	75	65	
				TD	50	50	45	45	
F4	引張降伏点応力	MPa	JIS K-7161	MD				18.0	16.9
				TD				15.8	15.4
	引張破断伸度	%	JIS K-7161	MD				50	40
				TD				30	30
	曲げ強度	MPa	JIS K-7171	MD				12.4	17.5
				TD				10.7	15.5
曲げ弾性率	MPa	JIS K-7171	MD				830	900	
			TD				700	790	
F9	引張降伏点応力	MPa	JIS K-7161	MD	21.3	21.0	20.2	19.0	
				TD	17.7	18.4	18.4	18.0	
	引張破断伸度	%	JIS K-7161	MD	330	230	135	120	
				TD	90	110	110	120	