

三井マスキングテープは  
ニーズに合わせてクオリティを高めた  
表面保護用粘着テープです。



一般物性

品番	基材	色調	サイズ		一般物性				備考	
			最大幅	最大巻	厚さ	粘着力		耐候性 (W-O-M)		
						SUS	AL			
mm	m	μ	N/25mm	N/25mm	Hr					
T214	ポリ塩化ビニル	透明	1250	200	120	1.1	1.5	1.8	500	アプリケーション用
W701		乳白	1300	500	105	2.3	3.1	1.6	400	
W735			1300	500	100	1.8	1.2	0.7	400	
TU6015		透明	1250	1000	80	1.8	1.2	0.7	500	高耐候性
B5010A		青	1250	1000		3.0	3.8	1.5	150	粗面板用
B500			1250	1000		3.0	3.5	1.6	200	
B505			1600	3000		2.5	2.8	1.1	200	
B515			1250	3000		2.2	2.0	0.8	200	
B535			1600	3000		1.8	1.2	0.7	250	
B545	特殊ポリエチレン		1250	3000		1.3	0.6	0.4	250	
B555			1250	3000	55 ~ 60	1.0	0.3	0.3	250	
T5010A		透明	1250	1000		3.0	3.8	1.5	100	粗面板用
T500			1440	1000		3.0	3.5	1.6	150	
T505			1600	3000		2.5	2.8	1.1	150	
T515			1440	3000		2.2	2.0	0.8	150	
T535			1600	3000		1.8	1.2	0.7	200	
T545			1600	3000		1.3	0.6	0.4	200	
T555			1600	3000		1.0	0.3	0.3	200	

- 粘着力測定条件：180℃剥離法 剥離速度 300mm/min 被着体：SUS304BA板、アルミ生地板
- 上記の一般物性は当社試験室での測定値であり、保証値ではありません。
- 幅・巻についてはお問い合わせください。
- 上記以外の品番（支持体種類、厚さ、粘着力）についてはご相談ください。
- SI単位で表示しています。粘着力及び巻き戻し力を従来のCGS単位（g/25mm）へ換算される場合は100倍し比較してください。
- 上記仕様は予告なく変更することがあります。

多様な用途に  
しっかりフィットします。



銘柄別使用例

	ステンレス		アルミ		塗装銅板			化粧板	銘板	樹脂板	人工大理石	ガラス	農ビ補強テープ
	一般	塗装	生地	アルマイト	塗装	ポリエステル	アクリル樹脂						
W701	●		●	●	●								●
W735	●		●	●	●								
TU6015			●	●	●		●						●
B5010A T5010A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
B500 T500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
B505 T505	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B515 T515	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B535 T535	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B545 T545	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
B555 T555		●	●		●	●		●	●	●			

- 表中の●印は使用例ですが、貼り合せ条件、二次加工条件、保管条件等々により使用できないものもありますのでご注意ください。
- その他の用途についてはご相談ください。

